DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) N. 00512620MG

CE
0474
EN 12620:2008
13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	00512620MG
2. Identificazione del Prodotto	**MISTO GETTO**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 12620:2008	Calcestruzzo
4. Nome e indirizzo del produttore	EGAP SRL, Via Roncalli 59, 36027, Rosà (VI)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	L'organismo notificato RINA Services S.p.A., n. 0474, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.
7. Prestazione dichiarata secondo EN 12620:2008	Vedi "MISTO GETTO SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO"

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nella "MISTO GETTO SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO".

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Rosà (VI), 21 Luglio 2023

Stefano Pasinato
Legale Rappresentante

_____

MISTO GETTO
SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

Allegato al DOP N.
00512620MG

CE

EGAP SRL, Via Roncalli 59 Rosà (VI)
2023
0474-CPR-0073

Prestazioni dichiarate secondo EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo

Aggregato naturale 0/14 mm, G_A90, misto. Miscela della frazione frantumata 0/5 e delle frazioni lavate e selezionate 4-8 e 8-16. Composizione principalmente calcarea (calcari micritici, dolomie), secondariamente silicatica (rocce magmatiche, rocce metamorfiche, cristalli di quarzo e cristalli di selce) proveniente dall'alluvione del fiume Brenta, principalmente dalla Cava "Via Roncalli" della EGAP SRL, sita in Via Roncalli 59, Rosà (VI).

Parametro			*Valore*	*Categoria*
Dimensione/Granulometria	Designazione		0/14	G_A 90
	Modulo di Finezza		NR	
Forma	Coefficiente di Appiattimento		NR	
	Indice di Forma		NR	
Massa Volumica ed Assorbimento	Massa Volumica dei granuli		2,725 Mg/m^3	
	Assorbimento d'Acqua		WA_{24}= 0,8%	
Pulizia e Qualità dei fini	Contenuto in Conchiglie		NR	f_{11}
	Contenuti in Fini		f = 6%	
	Valore di Blu di Metilene		MB = 0,71	
	Equivalente in Sabbia		SE = 41,4%	
Resistenze Meccaniche	Resistenza alla Frammentazione (Los Angeles)		NR	
	Resistenza alla Levigabilità		NR	
	Resistenza all'Abrasione superficiale		NR	
	Resistenza all'Usura (Micro Deval)		NR	
	Resistenza all'Abrasione da Pneumatici Chiodati		NR	
Composizione Contenuto	Cloruri Solubili in Acqua (*)		Cl	AS_0
	Solfati Solubili in Acido (*)			
	Zolfo Totale (*)		S	
	Contenuto di Carbonato (Perdita al Fuoco)		NR	
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del cls	Sostanza Organiche	Sostanza Umica (*)	SI	
		Acido Fulvico (*)	0	
		Δ Tempo di Presa (*)	0,00%	
		Δ Resistenza Compressione (*)	0,00%	
		Impurezze Organiche Leggere (Valore m_{LPC}) (*)	0,00%	
Stabilità di Volume	Ritiro per Essicazione		NPD	
	Disintegrazione Silicato Dicalcico		NPD	
	Disintegrazione Ferro		NPD	
Sostanze Pericolose	Emissione di Radioattività (*) (**)		Assente	
	Rilascio di Metalli Pesanti (***)		Valori limite rispettati	
	Rilascio di Altre Sostanze Pericolose (***)		Valori limite rispettati	
	Rilascio Idrocarburi (+)		Valori limite rispettati	
Resistenza Gelo/Disgelo	Perdita di Massa Disgregata(-)			F_0
Durabilità Reazione Alcali-Silice	Designazione			RA_1 (EP_{II} $BM_{0,1}$)

(*)Risultato derivato dallla Sabbia Natura 0/4

(-) Parametro relativo alla frazione grossa, risultato derivato dalla frazione grossa lavata e selezionata di pezzatura 8/16 (Ghiaino Medio)

(**) Valore determinato mediante Esame Petrografico (UNI EN 932-3:2004)

(***) Test di Cessione condotto sui limi sabbiosi di lavaggio ai sensi dell'All. 3 del DM 5 Febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, con verifica dei limiti previsti dalla colonna A, Tab. 1, All. 5 al D.Lgs. 03/04/2006 n° 152. Elementi verificati: As, Cd, Co, Cromo Totale, Cromo VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, Amianto

(+) Determinazione sui limi sabbiosi di lavaggio con verifica dei limiti previsti dalla colonna A, Tab. 1, All. 5 al D.Lgs. 03/04/2006 n° 152. Elementi verificati: C>12